





Tekniset tiedot

Ominaisuus	normi	yksikkö	VinylComfort
kodin tilat	EN 685	luokka	23  
julkiset tilat	EN 685	luokka	32  
Yleiset ominaisuudet	EN 649 + EN 14085		
mitat	EN 427	mm	905x185x10,5 mm 905x295x10,5 mm
LVT-pinta	EN 429	mm	2.0 mm
tiheys	EN 672	Kg/m ³	960
neliöpaino	EN 430	g/m ²	-
muotopysyvyys	EN 434	%	pituus: 0.05 leveys: 0.07
Turvallisuusominaisuudet			
Paloluokka	EN13501-1	Luokka	B _{s1}
Liukuesteluokka	EN 13893	Koeff.	DS
	DIN 51130	Luokka	R9
Muut ominaisuudet			
Äskeläänenvaimennus	ISO 140-8	dB	16
Kulkuääni	NF S 31 - 074	dB	81
Lämpövastus	EN 12667	m ² K/W	0,093
Lämmönjohtokyky	EN 12667	W/mK	0,113
Kulutusluokka	EN 660-2	r/mg	T
Konttorituolitesti	EN 425	vaikutus	Ei näkyvää muutosta
Huonekalunjalkatest	EN 424	vaikutus	Ei näkyvää muutosta
Jäänöspainuma	EN 433	mm	0,05
Varautuminen	EN 1815	kV	PE-kalvolla:1,5; kumi:0,4 PVC: 1,5; kumi:0,1
Resistanssi	EN 1081	Ohm	pystysuoraan: pe-kalvolla: 3x10 ¹⁰ Vaakasuoraan:Pe-kalvolla: 2x10 ¹¹ 1x10 ¹¹
Naarmuuntumisenkesto	EN 423	vaikutus	Ei muutosta
Valonkesto	EN 15187	sininen skaala	6
Formaldehydiemissiot	DIN EN 717-1/2	luokka	E1
PCP (Pentachlorophenol)	CEN/TR 14823 (ihd-W 409)	mg/Kg	PCP vapaa
VOC	EN 664	96	1,6
pehmitinaineen vaikutus	EN	näkyvä vaikutus	Ei värjäytymistä

(a) Testattu seuraavilla aineilla: desinfiointiaine, petrooli, pirtu, alkoholi, ammoniumkloridi, sitruunahappo, jodi

(b) Testattu seuraavilla aineilla: etikka (5%), alkoholi(70%), mineraaliöljy, pehmitinaine, ammoniakki, kerosiini,oliiviöljy, lyijytön bensiini